5 bandes en fibres 19x457 mm, moyennes, BFE (626392000)

Référence 626392000
EAN 4007430195364



Photo semblable

- Pour les travaux de ponçage, de nettoyage et de finition. Pour éliminer les rayures, les couleurs de revenu et les couches d'oxydation.
- Pour préparer, pré-poncer et polir les cordons de soudure
- Vitesse circonférentielle conseillée : 25 - 30 m/sec. pour l'acier
- Vitesse circonférentielle conseillée : 15 - 25 m/sec. pour l'acier inoxydable
- Vitesse circonférentielle conseillée : 30 - 40 m/sec. pour les métaux NF tendres
- Vitesse circonférentielle conseillée : 5 - 15 m/sec. pour les alliages Ni/Co résistants à la chaleur

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Dimensions	19 x 457 mm
Granulométrie	moyenne
Unité de vente	5